

サビガード

一液防錆コート剤



品名	コード
サビガード4ℓ	
サビガード18ℓ	

特長

- 錆びの上から直接塗れますので、最も労力と時間（経費）のかかる錆び落としが、大幅に省けて大変経済的です。
- 速乾性のため塗装作業にかかる時間が大幅に短縮できます。
- 硬化した被膜は強固でいかなる溶剤にも容易に犯されません。そのため衛生的にも安全です。
(食品衛生法、昭和57年厚生省告示第20号一般規格試験合格)

用途

ケソン、ブロック工事、二次製品、ダム工事などに使用する型枠、橋梁、港湾施設、等々ありとあらゆる鉄鋼製品に。

使用方法

- 1、塗布面の浮きサビや老化した古い塗装面はワイヤーブラシ等で軽くケレンして下さい。塗布面に油や汚れ、塩分などが付着している場合は水で洗い流すか、油類の場合は脱脂して下さい。
- 2、塗布作業は刷毛、ローラー、ガン吹きなど現場に適した道具をえらんで下さい。
- 3、塗布量の目安は1kg当たり約10m²です。
サビの厚い部分にはたっぷり塗布して下さい。
- 4、塗布後1～2時間ほどで指触乾燥しますがコンクリート打設まで1日以上養生して下さい。

注意事項

- キシレンを使用していますので換気の悪い場所でのご使用は防毒マスクなどをご使用下さい。
- 特殊樹脂ですので目や粘膜に入らないようゴーグルなどご使用ください。
- 特に肌の弱い方など、かぶれる場合も考えられます。ゴム手などご使用下さい。
- 危険物第四類第2石油類に該当します。火気などに充分ご配慮下さい。