瀝青質目地板

吸水性なく 耐蝕・耐候性にとむ 目地板

AOIエラスタイトは、粘弾性・耐衝撃性・耐老化性・耐水性等の諸性質に富むア スファルトコンパウンドを主成分とし、鉱物微粉末とゴム粒とを所定の割合に配 合して得たアスファルトマスチック混合物を規定の厚さに加圧成型し、両面を補 強被覆材で保護したものです。

主に膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて 一般的な目地板です。

特長



適度な圧縮応力

圧縮応力度が適度であり、コンクリートの膨脹による 圧縮を受けてもコンクリートに被害を生じさせません。



優れた耐薬品性

耐酸・耐アルカリ性(耐薬品性)であり 長期間変化を起こしません。



優れた耐蝕・耐候性

吸水性が僅少で耐蝕・耐候性に富み、 長期にわたって安定性を保持します。



▲地下構造物に使用



材質は均一なアスファルトマスチック混合物です。



🔒 作業性良好

切断用の白線(10cm間隔) 入りです。

🗗 全国に供給可能

主要都市にストックポイントをもち全国に 供給が可能です。

※AOIエラスタイトは、厳重な品質管理と独特な原料 配合で機械的に大量生産されたアスファルトマス チック板です。高い品質と生産力によって全国の 需要をまかない、広い販売網をもっています。

用 涂

- ●護岸、ダム
- ●貯水池、水路
- ●機械基礎、建築物等各種目地
- ●屋上防水保護用




般物性

試	験 項	B	単位	AOIエラスタイト	試 験 要 領
取り扱	及いに対する	る抵抗		破損,変形のないこと	通常時、寒冷期の普通の扱い
1/2 [王縮応	力度	N/mm³	厚さ25mm:0.69~5.20 厚さ20mm:0.69~5.80 厚さ15mm:0.69~6.40 厚さ10mm:13.5以下	1/2厚さに圧縮した際の応力
た	わ	み	mm	25以下	52℃ 2時間水平位置でのたわみ
吸	水	率	%	厚さ25mm, 20mm:2.5以下 厚さ15mm :3以下 厚さ10mm :4以下	23±2℃の水中に24時間浸漬

※数値範囲は、アオイ化学工業㈱社内規格値

形状・寸法



厚さ 10·15·20mm(標準)

1000mm(標準)

長さ

※厚さ25mm以上は、貼り合せになります。 ※その他サイズに関しては別途ご相談下さい。

幅 1000mm(標準)

※幅、長さは、任意の寸法に切断出来ます。



▲護岸目地に使用

使用上の注意



- (1)熱で柔らかくなると、持ち運びが難しくなります。低温下では 割れる事がありますので、取り扱いには十分注意して下さい。
- (2)重量物ですのでパレット積載品の二段積みはしないで下さい。 荷くずれの原因となります。又、必ず平面に置いて下さい。
- (3)熱伝導率は0.263W/(m·K)の試験結果となっているため、マ スコンクリート等での計算においては、本数値をご参考にして 下さい。
- (4)エラスタイトは他の目地板と比べて重量が大きいため仮固定 時には、コンクリート釘などを用いて下さい。
- (5)エラスタイトは直射日光下で幅・長さの寸法が変化すること が有ります。

アオイ化学工業株式会社

〒731-0141 広島市安佐南区相田1丁目1番26号 TEL(082)877-1341(代) http://www.aoi-chemical.co.jp

文 店/TEL(022)384-3171(代) FAX(022)382-1260 支 店/TEL(03)3993-9311(代) FAX(03)3993-9315 支 店/TEL(025)280-0131(代) FAX(025)281-8338

FAX(082)877-5280 支店/TEL(092)623-5556(代) FAX(092)623-5559 北海道営業所/TEL(011)598-1151(代)

FAX(011)598-1553

FAX(082)879-7260 FAX(082)879-7260 広島 エ場/TEL(0826)46-3511(代) FAX(0826)46-2843 埼玉 工場/TEL(048)584-2511(代) FAX(048)584-2510 北京 支社/TEL+86(10)-65584184 7オイテスクッサーヒンス株)/TEL(082)877-0017(代) アオイドリーム(株)/TEL(082)831-1345(代) 音楽/製修/TEL(082)831-1345(代) 台ッンがポール/AOIKAGKU(SINGAPORE) シンガポール/AOI KAGAKU(SINGAPORE) PTE.LTD. TEL(65)6659-1137(代)